



Aceite de Lino

Para Impregnar y Proteger

Características y Usos:

Tratamiento tradicional a base de aceites vegetales.

Impregna y protege para la conservación y mantenimiento de maderas vírgenes y ladrillos vistos.

Contiene aditivos que hacen que la delgada capa aplicada (al cabo de 24 a 36 Hs), se transforma en película seca al tacto.

Este aceite actúa llenando los poros de la madera u otros sustratos porosos, como ser ladrillos vistos.

El aceite, en contacto con oxígeno, polimeriza solidificándose dentro de los poros y obturándolos.

La capa superficial polimeriza primero creando una película que dificulta el ingreso del oxígeno. Es decir que el aceite se endurece de afuera hacia adentro.

Es recomendado para impregnar madera (postes de alambrado, tranqueras, decks, etc.), evitando que estas se pudran por acción de humedad, e impermeabiliza ladrillos vistos.

No es recomendable utilizar el aceite antes de barnizar una superficie, debido a que la pintura podría no adherirse.



Datos Técnicos:

Vehículo	Aceite Vegetal
Densidad	0,89 ± 0,01 Kg/Litro
Viscosidad (copa ford N° 4, 25 °C)	18 segundos ± 1 segundo
No Volátiles (% peso)	95 ± 1 %
Color	Ámbar
Tiempo de Secado	48 Hs
Temperatura de Aplicación	Mínima: 15 °C
Limpieza	Disolvente SOLRRÁS
Estabilidad en el envase	2 año
Presentaciones	1, 4, 18 y 200 litros

Preparación de la Superficie:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, hongos, grasa y polvo.



- **En maderas nuevas:** Limpiar y lijar la superficie. Eliminar el polvo. Aplicar una primera mano. Dejar secar de 24 a 48 horas.
Lijar y aplicar dos manos, con un intervalo de 24 a 48 horas entre manos.
- **En maderas ya barnizadas o pintadas:** Eliminar completamente los barnices o pinturas viejas con **Removedor en GEL 1 MINUTO**, Lijar y Proceder como en maderas nuevas.

Las manchas de cal o cemento, pueden limpiarse con una solución de agua y ácido muriático (ácido clorhídrico) al 10%. Se deja actuar durante 15 minutos y se enjuaga con abundante agua.

Método de Aplicación:

Puede aplicarse a pincel, rodillos, inmersión o embebiendo la madera con paño que no deje pelusa.

Con pincel plano se obtienen los mejores resultados.

Homogeneizar bien el contenido del envase.

No aplicar en días muy húmedos o de muy baja temperatura.

Los elementos utilizados se limpiaran con **SOLRRÁS** antes que se sequen.

Aplique las manos necesarias dependiendo del tipo de madera (poros mayores requieren más manos).

Precaución de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascaras para vapores, antiparras y guantes). No inhalar los vapores

- Contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: Lavar con abundante agua y llamar al médico.
- No dejar en cercanías del fuego o fuentes de calor intenso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Limpiar rápidamente con disolvente **SOLRRÁS** o aguarrás mineral las herramientas, manchas y salpicaduras.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua, usar extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: (+54-11) 4654-6648 / 4658-7777 0800 333 0160	RESOL S.A. (+54-342) 4150-200/249 (50 líneas) (+54-342) 4751500/01/02 (+54-342) 155-040-105/115/125
--	---

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.

Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico en asesoramientotecnico@resol.com.ar