



# Adhesivo de Contacto

## Secado Ultrarrápido

### Características y Usos:

Adhesivo de caucho sintético formulado para unir madera, aglomerado, laminados plásticos, suela, cuero, plásticos, corcho, metales, goma, materiales duros y blandos, etc.

No adhiere polietileno.



### Datos Técnicos:

<b>Vehículo</b>	Caucho sintético
<b>Densidad</b>	0,80 ± 0,01 Kg/Litro
<b>No Volátiles (% Peso)</b>	18 ± 1 %
<b>Secado para poner en contacto las piezas</b>	10 a 20 minutos
<b>Temperatura de Aplicación</b>	Mínimo 5 °C - Máximo 35 °C
<b>Limpieza y dilución</b>	Diluyente especial para <b>ADHESIVO DE CONTACTO Resol</b>
<b>Estabilidad en el envase</b>	2 años
<b>Presentaciones</b>	225 y 500 cm <sup>3</sup>
	1, 4, 18 y 200 Litros

### Preparación de Superficie:

Aplicar con espátula o llana dentada sobre las dos superficies a unir, extendiéndolo rápida y completamente en una sola dirección.

Dejar secar hasta que las superficies puedan tocarse sin que se levante (10 a 20 minutos).

Luego, poner ambas superficies en contacto y presionar fuertemente a mano o con un rodillo de goma, siempre desde el centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

Para eliminar el adhesivo sobrante y limpiar los utensilios empleados, así como las superficies a unir, emplear **Diluyente Especial para ADHESIVO DE CONTACTO Resol**.

Para obtener resultados satisfactorios, utilizar en todos los casos productos marca **RESOL**, siguiendo las instrucciones respectivas.



## Precauciones de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (máscara para vapores orgánicos, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.

- Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua y llamar al médico.
- No dejar en cercanías del fuego, o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua, usar extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

<b>Centro Nacional de Intoxicaciones:</b> (+54-11) 4654-6648 / 4658-7777 0800 333 0160	<b>RESOL S.A.</b> (+54-342) 4150-200/249 (50 líneas) <sup>(1)</sup> (+54-342) 4751500/01/02 (+54-342) 155-040-105/115/125
--	--

*Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.*

*Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico en [asesoramientotecnico@resol.com.ar](mailto:asesoramientotecnico@resol.com.ar)*

<sup>1</sup> 50 Líneas de fibra óptica, desde el 200 al 249 inclusive