Anticorrosivo Aluminio

Características y Usos:

Producto elaborado con resinas y pigmentos anticorrosivos que impiden la oxidación de superficies de hierro.

Proporciona una base para la aplicación de una pintura de terminación. No obstante, no es imprescindible la aplicación de esta última, ya que el Anticorrosivo Aluminio tiene muy buena resistencia a la intemperie.

Es de fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete, diluido convenientemente con disolvente **SOLRRÁS**.

Datos Técnicos:

Vehículo	Resina de petróleo
Pigmento	Aluminio en pasta
Densidad	1,00 ± 0,05 Kg/Litro
Viscosidad (Copa Ford Nº 4, 25ºC)	16,5 segundos ± 1,5 segundos
No Volátiles (% Peso)	54 ± 1 %
Color	Aluminio
Brillo	Brillante
Número de manos sugeridas	2
Secado al tacto	6-8 horas(1)
Secado para repintado	8 horas(1)
Secado duro	12 horas(1)
Limpieza y dilución	Disolvente **SOLRRÁS**
Rendimiento teórico	10 a 15 m^2 por litro y por mano(2)
Estabilidad en el envase	2 años
Presentaciones	450 cm^3
	0,9; 3,6; 18 y 200 Litros

Preparación de Superficie:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad.

Preparación del producto:

Agitar cuidadosamente con una varilla realizando movimientos circulares ascendentes y descendentes. Diluir según el método utilizado de aplicación.

1 Dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
2 Dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado

Método de Aplicación:

A soplete, pincel o rodillo.

- **Sobre superficies nuevas:** eliminar el óxido con lija o cepillo de acero y desengrasar con a **SOLRRÁS** o aguarrás mineral. Aplicar 2 manos de **Anticorrosivo Aluminio**, con un oreo de 8 horas, y lijando suavemente entre ellas.
- **Sobre superficies pintadas:** eliminar la pintura floja o ampollada y lijar la superficie completamente. Limpiar y aplicar **Anticorrosivo Aluminio** sólo en las zonas descubiertas. Si la superficie en mal estado fuera extensa, eliminar toda la pintura con **Removedor GEL 1 minuto** y proceder como en el caso de superficies nuevas.

Aplicar la pintura de terminación luego de 8 horas de aplicada la última mano de Anticorrosivo Aluminio. Previamente lijar en forma suave y limpiar.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca **RESOL**, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (máscara para vapores orgánicos, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.

- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Limpiar con Aguarrás rápidamente las herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en cercanías del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua, usar extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: (+54-11) 4654-6648 / 4658-7777 0800 333 0160	**RESOL S.A.** (+54-342) 4150-200/249 (50 líneas)[3] (+54-342) 4751500/01/02 (+54-342) 155-040-105/115/125

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control. Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico en asesoramientotecnico@resol.com.ar

3 50 Lineas de fibra óptica, desde el 200 al 249 inclusive