



CasaCril Colores Intensos

Características y Usos:

Novedoso sistema de colores basado en el **Sistema CristaColor**, reproduciendo 8 colores luminosos del taco de colores para lograr una pintura de acabado aterciopelado mate, de excelente lavabilidad. Se utiliza en combinación con el **Látex CasaCril blanco**.

De fácil aplicación con pincel, rodillo o soplete, brinda recubrimientos de rápido secado sobre yeso, revoque, ladrillo, fibrocemento, madera, hierro o empapelado.

Contiene fungicidas para evitar el desarrollo de hongos en la película de pintura.

Por su exclusiva formulación, no deja olores desagradables, lo que permite la inmediata habitabilidad de los ambientes.

Rinde entre 10 y 15 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación.



Datos Técnicos:

Parámetro	Valor
Vehículo	Emulsión Acrílico Estirénica
Densidad	1,26 ± 0,06 Kg/Litro
Viscosidad (Stormer, 25°C)	97,5 ± 2,5 UK
No Volátiles (% Peso)	41,2 ± 1,2 %
Brillo	Mate
Número de manos sugeridas	2 - 3
Secado entre manos	2 - 4 horas ⁽¹⁾
Limpieza y dilución	Agua
Rendimiento teórico	10 a 15 m ² por litro y por mano ⁽²⁾
Estabilidad en el envase	2 años

1 - Dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

2 - Dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado



Colores y Correspondencias:

Color	Correspondencia Sistema CristaColor
Amarillo	310 N
Naranja	314 N
Rojo	317 N
Rosa	2-3605 D
Violeta	3-3905 D
Azul	427 N
Verde	407 N
Marrón	325 N

Preparación de Superficie:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de óxido, hongos, polvo, grasa, desmoldantes u otros contaminantes.

- **En caso de existir hongos:** aplicar **Líquido FUNGICIDA Resol** para eliminarlos.

Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. Asegurarse que la pintura anterior esté firme, lavar y lijar antes de aplicar.

- **Sobre paredes con superficies entizadas:** revoques pulverulentos, con capas de pintura a la cal, yesos nuevos, reparaciones con enduido y en general cuando la absorción de la pared sea alta o desparea: aplicar previamente **FIJADOR SELLADOR Resol**. Para mejores resultados, utilizar **FIJADOR al aguarrás**.
- **Sobre superficies antiguas:** con manchas viejas de humedad, o de óxido por migración de estructuras: es conveniente aplicar una mano de **FIJADOR al aguarrás Resol**, o **Fondo Blanco CRISTASOL**.
- **En maderas sin pintar:** aplicar previamente **Fondo Blanco CRISTASOL** para madera.
- **Sobre hierro:** aplicar **CONVERSOL Convertidor de Óxido** si hubiera presencia de óxido, o **CROMATO Fondo anticorrosivo**.
- **Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar:** Es conveniente dejar curar al aire 30 días o de lo contrario, realizar un lavado con ácido muriático diluido al 10%, enjuagar con agua y secar muy bien.

Aplicar **FIJADOR SELLADOR** o **IMPRIMACIÓN Fijadora Universal Resol**.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de éstas y rellenarlas con **Sellador elástico para grietas SELLASOL**. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con **ENDUIDO Plástico al agua Resol**.

Método de Aplicación:



RESOL S.A.
PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS



Mezclar con movimientos ascendentes y descendentes hasta lograr uniformidad en la viscosidad del producto.

No pintar en condiciones de extrema humedad y temperatura.

Para una terminación perfecta, y debido a la pureza de los colores, se deberá dar una mano previa de **Látex CasaCril blanco**, para dejar una superficie con terminación homogénea. Luego, dos manos bien aplicadas de **CasaCril Colores intensos** son suficiente, a pincel, rodillo o soplete, sin diluir o con una mínima cantidad de agua.

Secado entre manos: entre 2 y 4 horas.

Precauciones de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Limpiar con agua rápidamente las herramientas, manchas y salpicaduras.
- No arrojar restos a desagües.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Base acuosa **NO** inflamable.

Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-333-0160

RESOL

(+54-342) 4150-200/249 (50 líneas)

50 líneas de fibra óptica, desde el 200 al 249 inclusive

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.

*Para más información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico en
asesoramientotecnico@resol.com.ar*