



Aerosol CristaSol

Esmalte Sintético 3 en 1

Características y Usos:

Esmalte de terminación, de secado al aire, elaborado a base de resinas sintéticas de última generación y pigmentos de gran calidad y resistencia a la luz.

Posee excelente brillo y resistencia a la intemperie, además de muy buena nivelación, lo que permite obtener acabados de gran calidad.

El gas propelente **NO** daña la capa de ozono.

Está especialmente indicado para el uso doméstico, profesional y decorativo.

Se aplica tanto en interiores como en exteriores, sobre cualquier sustrato sobre el que se haya aplicado previamente el fondo adecuado.

NO es apto para servicio en inmersión.

Preparación de Superficie:

Este producto está diseñado como terminación, no es autoimprimante y debe ser aplicado únicamente sobre el fondo que corresponda al sustrato a pintar.

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad.

- **En el caso de utilizar Aerosoles Fluo:** Se recomienda aplicar previamente una mano de **Aerosol CristaSol Blanco**, y dejarla secar mínimo 24Hs.
- **Sobre superficies nuevas:** En madera, aplicar previamente **Fondo Blanco CristaSol**.
Sobre hierro: **Cromato fondo anti-corrosivo** o **CoverSol Convertidor de óxido**.

En ambos casos, seguir las instrucciones respectivas de aplicación de cada producto, lijar posteriormente y limpiar.

- **Sobre pinturas en buen estado:** Tanto para el caso de madera como de hierro, lijar suavemente y limpiar.
- **Sobre pinturas deterioradas:** Eliminar las partes flojas por medios





mecánicos (espátula o cepillo de acero), lijar y limpiar antes de aplicar el esmalte en aerosol.

Si hubiera que eliminar toda la pintura vieja, utilizar **Removedor en GEL 1 Minuto**, lavar y proceder como en el caso de **Superficies Nuevas**.

Método de Aplicación:

Agitar el envase hasta que se desprenda la bolilla mezcladora y continuar agitando por espacio de **uno a dos minutos como mínimo**.

Rociar la superficie manteniendo la válvula en forma perpendicular a la misma y a una distancia de **25 a 30 cm**, aplicar una **capa suave**, siempre depositando la menor cantidad de pintura posible, para evitar que los solventes no afecten la pintura base.

Dejar pasar **30 segundos**, y continuar con **pasadas paralelas** entre sí, solapándolas ligeramente hasta lograr el espesor de pintura deseado.

Mantener la agitación durante **10 segundos** por cada minuto de uso.

Finalizado el trabajo, **invertir el envase** y **presionar la válvula** hasta que **salga sólo gas**, de esta manera el pico rociador quedará limpio y libre de pintura para el siguiente uso.

Las temperaturas de aplicación mencionadas en los **Datos Técnicos** se refieren tanto al **ambiente** como al **sustrato a pintar**.

Observaciones:

No aplicar sobre pinturas a **base de caucho clorado, caucho sintético o siliconadas**.

La aplicación indiscriminada o que dañe la propiedad pública o privada constituye un delito.

Datos Técnicos:

Parámetro	Valor
Vehículo	Resina Alquílica
Densidad	1,00 ± 0,05 Kg/Litro
Viscosidad (Copa Ford Nº 4, 25°C)	17 segundos ± 1 segundos
No Volátiles	45 ± 5%
Manos sugeridas	2-3
Tiempo de Secado (25 °C, 50% HRA)	Al tacto: máximo 3 horas
	Para repintar: antes de las 2 horas o después de las 24 horas
	Curado total: 7 días
Temperatura de Aplicación	Mínimo 5 °C - Máximo 35 °C



Temperaturas de Servicio	Mínimo 0 °C - Máximo 80 °C Aluminio Alta Temperatura Máximo 550 °C Negro Alta Temperatura Máximo 400 °C
Limpieza y dilución	Disolvente SOLRRÁS
Fondos Recomendados	Aerosoles Fluos: Aerosol CristaSol Blanco
	Metales: ConverSol convertidor de óxido
	Maderas: Fondo Blanco CristaSol
	Mampostería: Fijador al Aguarrás
Rendimiento teórico	6 m ² por litro y por mano
Estabilidad en el envase	2 años
Presentaciones	250 cm ³

Precauciones de Seguridad:



ATENCIÓN: Líquidos y vapores inflamables.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar fresco.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de incendio utilizar extintor de polvo químico o arena.



ATENCIÓN: Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Trabajar con ventilación adecuada o con protección respiratoria. Ante inhalación prolongada, transportar a la persona al aire fresco. En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un Centro de Toxicología.

No provocar el vómito.

ATENCIÓN: Provoca irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar con un médico.

**Centro Nacional de
Intoxicaciones:**

0800-333-0160

RESOL

(+54-342) 4150-200/249 (50 líneas)

50 Líneas de fibra óptica, desde el 200 al 249 inclusive

Para más información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico en asesoramiento@resol.com.ar

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.